

SAKRET Clean Air Trockenfarbe CA-TF

Trockenfarbpulver zum Anmischen einer Innenfarbe



Anwendung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Für innen • Für Wand und Decke 	
Eignung		
	<ul style="list-style-type: none"> • Trockenpulver aus Bindemittelgranulat und Farbpulver. Vor der Verarbeitung mit Wasser mischen. • Geeignete Untergründe sind Mauerwerke, feste Putze, Gipskartonplatten, Beton, Raufasertapeten, tragfähige Altanstriche und ähnliche Oberflächen 	
Eigenschaften		
	<ul style="list-style-type: none"> • Konservierungsmittelfrei • Enthält kein Titandioxid • ELF = Emissionsminimiert, lösemittel- und weichmacherfrei • Trocken gelagert 5 Jahre haltbar • Trocken gelagert frostunempfindlich • Spart Transportgewicht • Verringert Plastikmüll • Frei von foggingaktiven Substanzen • Gutes Deckvermögen • Leicht verarbeitbar • Umweltschonend • Geruchsarm 	
Materialbasis		
	<ul style="list-style-type: none"> • Kunstharzdispersion 	
Technische Daten		
	Körnung	< 100 µm - Fein
	Trocknungszeit	nach ca. 6 Stunde(n) oberflächentrocken und überstreichbar (Bei + 23°C und 50% rel. Luftfeuchtigkeit. Bei niedrigeren Temperaturen bzw. bei höherer Luftfeuchtigkeit verlängert sich die Trocknungszeit.)
	Verarbeitungstemperatur	+ 5 °C Untergrund- und Umgebungstemperatur. Während der Verarbeitung und Trocknungszeit

SAKRET Clean Air Trockenfarbe CA-TF



Trockenfarbpulver zum Anmischen einer Innenfarbe

Untergrundvorbereitung

- Die Untergründe müssen fest, trocken, frei von Verschmutzungen, Ausblühungen, Verfärbungen, Pilzbefall, Sinterschichten, Mehlkornschichten und trennenden Substanzen sein. Vorhandene Altbeschichtungen müssen auf Eignung, Haft- und Tragfähigkeit geprüft werden. VOB, Teil C, DIN 18363, Abs. 3, die jeweiligen BFS-Merkblätter beachten.
- Saugfähige Untergründe mit SAKRET Clean Air Gel-Grund oder
- SAKRET Clean Air Tiefgrund egalisieren.
- Glänzende Flächen anschleifen.
- Glatte nicht saugfähige Flächen mit SAKRET Clean Air EG Haftgrund vorbeschichten.

Untergründe, gipshaltige Spachtel:

- Gipshaltige Spachtel, die auf „Null“ planeben zum Untergrund ausgezogen werden, können bei ungünstigen Trocknungsbedingungen durch die Feuchteeinwirkung der Farbbeschichtung anquellen, Blasen bilden und abplatzen bzw. zu späteren Haftungsproblemen führen.
- Deshalb vor der Überarbeitung das BFS-Merkblatt: Haftfestigkeitsstörungen von Beschichtungen auf verspachtelten Gips(karton)platten Ausgabe 02-09/2020 beachten.
- Als Grundiermittel der SAKRET Clean Air Tiefgrund verwenden.

Vorbereitung

Abtönungen:

- Mit Vollton- und Abtönfarben auf Dispersionsbasis oder mit Farbkonzentraten (z.B. Mixol).
- Bei Abtönungen können Konservierungsstoffe und Titandioxid dazu geführt werden. In diesem Falle ist das Produkt nicht mehr für Allergiker geeignet.
- Je nach Pigmentierung können die technischen Eigenschaften durch die Tönung des Materials verändert werden.

SAKRET Clean Air Trockenfarbe CA-TF



Trockenfarbpulver zum Anmischen einer Innenfarbe

Verarbeitung	<ul style="list-style-type: none"> • Benötigt werden ein sauberes Gefäß und ein elektrisches Rührwerk oder ein Akku-bohrer /Bohrmaschine mit Rührquirllaufsatz, Staubschutzmaske. • Größe des Gefäßes: nach dem Anrühren der Trockenfarbe mit Wasser erhält man ca. 16,6 kg bzw. 11,4 Liter flüssige Farbe. Das Gefäß sollte deshalb im Idealfall 14-15 Liter Fassungsvermögen haben. • Tipp: ein sauberer herkömmlicher Farbeimer für 12,5 Liter Farbe ist geeignet bzw. ein Leergebinde mit 15 l Fassungsvermögen. Das Leergebinde kann mehrmals verwendet werden. • Anmischen: 6,6 Liter sauberes Leitungswasser in das saubere Gefäß einfüllen. Das Trockenfarbpulver langsam einstreuen und dabei das Pulver mit dem elektrischen Rührwerk gleichmäßig einrühren. • Tipp: das elektrische Rührwerk am Anfang auf eine niedrige Drehgeschwindigkeit einstellen. • Vermischen: Die mit Wasser gemischte Trockenfarbe 3 Minuten gleichmäßig verrühren. • Reifezeit: Das vermischte und gleichmäßig verrührte Material mindestens 5 Minuten reifen (quellen) lassen und danach nochmals gut durchrühren. • Hinweis: das angemischte Material muss innerhalb der nächsten 2 Tage verarbeitet werden. • Tipp: nur soviel Material anmischen wie innerhalb von zwei Tagen verstrichen werden kann. • Einen gleichmäßigen Anstrich auftragen und verteilen. Bei Bedarf nach der Trocknung einen zweiten Anstrich ausführen. <p>Auftragsverfahren:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mit Pinsel und Farbrolle verarbeitbar • Vor der Verarbeitung mit Airlessgeräten das angemischte Material vorher durchsieben. Düse 0,021“ - 0,026“, Spritzdruck 150 - 180 bar, Spritzwinkel 40° - 50°
Lagerung	<ul style="list-style-type: none"> • Kühl und trocken lagern. • Angebrochene Gebinde gut verschließen und bald verbrauchen. • Ungeöffnet mindestens 5 Jahre haltbar. • Angemischtes Material 2 Tage haltbar.
Entsorgung	<ul style="list-style-type: none"> • Nur restentleerte Gebinde zum Recycling geben. • Flüssige Materialreste bei einer autorisierten Sammelstelle für Altfarben/Altlacke abgeben. • Eintrocknete Materialreste können als ausgehärtete Farben bzw. als Hausmüll entsorgt werden. • AVV - Abfallschlüssel Nr. 080112.

SAKRET Clean Air Trockenfarbe CA-TF



Trockenfarbpulver zum Anmischen einer Innenfarbe

Sicherheitshinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Für Kinder unzugänglich aufbewahren. • Bei der Berührung mit den Augen oder der Haut sofort gründlich mit Wasser abspülen. Eventuell vorhandene Kontaktlinsen entfernen und weiter spülen. • Bei Verarbeitung im Spritzverfahren, Farbnebel nicht einatmen und einen Kombifilter A2/P2 für Farbspritzarbeiten und Schutzbrille anlegen. • Bei Schleifarbeitern Staubfilter P2 verwenden. • Während der Verarbeitung und Trocknung für gründliche Belüftung sorgen. • Essen, Trinken und Rauchen während des Gebrauchs der Farbe ist zu vermeiden. • Nicht in die Kanalisation, Gewässer oder ins Erdreich gelangen lassen. • Farbspritzer auf allen Arten von Oberflächen noch in nassem Zustand mit Wasser abwaschen. • Weitere Hinweise siehe EG-Sicherheitsdatenblatt. <p>Hinweis für Allergiker:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Die Herstellung der SAKRET Clean Air Trockenfarbe weiß erfolgt ohne Konservierungsstoffe und Titandioxid. Deshalb ist das Produkt im Farbton weiß für Allergiker geeignet.
Hinweise	<ul style="list-style-type: none"> • Um Ansätze bei größeren Flächen zu vermeiden, ist ein zügiges Beschichten nass in nass erforderlich. • Bei Airlessauftrag Farbe vor Gebrauch gut aufrühren und sieben. • Reinigungsarbeiten am getrockneten Beschichtungsfilm können die Oberfläche im Glanzgrad verändern bzw. einen leichten Abrieb verursachen. • Bei angemischten Farbtönen kann mechanische Beanspruchung der Oberfläche zu Kratzern (dem sogenannten Schreibeffect) führen. • Je nach Lichteinfall und vorhandenem Untergrund (z.B. weichmacherhaltige Werkstoffe, Dichtstoffe) können sich Farbtöne während der Zeit verändern. • Werkzeug sofort nach Gebrauch mit Wasser reinigen.

Bei den auszuführenden Arbeiten sind die einschlägigen Empfehlungen und Richtlinien, Normen und Regelwerke sowie mitgeltende Merkblätter und die allgemein anerkannten Regeln der Technik zu berücksichtigen. Auf unterschiedliche Witterungs-, Untergrund- und Objektbedingungen haben wir keinen Einfluss. Anwendungstechnische Empfehlungen in Wort und Schrift, die wir zur Unterstützung des Käufers bzw. Verarbeiters geben, sind unverbindlich und stellen kein vertragliches Rechtsverhältnis und keine kaufvertragliche Nebenverpflichtungen dar. Die in dem technischen Merkblatt gemachten Angaben und Empfehlungen beziehen sich auf den gewöhnlichen Verwendungszweck. Mit der Herausgabe dieses technischen Merkblattes verlieren alle vorangegangenen Ausgaben ihre Gültigkeit. Angaben zum Materialverbrauch sind abhängig von der Beschaffenheit des Untergrundes, der Handhabung des Werkzeuges und dem Verwendungszweck. Bei den Verbrauchsangaben handelt es sich um Erfahrungs- und Richtwerte, die im Einzelfall abweichen können.

Lieferung Clean Air Trockenfarbe CA-TF				
Optik / Farbe	Materialverbrauch			EAN / GTIN
weiß	140 - 150 ml/m ²	10 kg Sack	40 Stück auf Palette	4005813105436